



Pare-solaire
Light-filtering



MI



FTP code (2010)
annex 1, part 7



Collège

140 cm ou 280 cm - 200 g/m² | **M1**

Rideaux



Curtains

Stores bateaux



Roman blinds

Tentures murales




Wall covering

Parois Japonaises



Panel blinds



09 Ficelle



20 Poussin



08 Abricot




33 Fuchsia




14 Corail




21 Rouge




81 Framboise



15 Prune



62 Anis




28 Granny



24 Vert



110 Iagon




53 Turquoise



16 Gentiane



17 Naval




25 Marine



01 Blanc



04 Nacre




31 Souris




26 Naturel




48 Mastic



13 Moka



18 Acier



10 Noir

Coloris spéciaux : Par minimum de 300 ml en 280 cm Special colours available : minimum order of 300 m in 280 cm

Collège

Composition

Material

Utilisation

recommandée

Recommended uses / Einsatzzweck

Consignes d'entretien

Washing instructions / Waschanleitung

100 % polyester FR

100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar

Rideaux / Curtains / Vorhänge

Stores bateaux Roman blinds / Faltrillos

Parois japonaises / Panel blinds / Flächenvorhänge

Tentures murales / wall covering



- **Lavage 60°C** - processus normal
60°C coloured wash, normal process / 60°C Wäsche, Normalwäsche
- **Pas de blanchiment**
Do not bleach / Chlorbleiche nicht möglich
- **Repassage température maximale de 110°C**
Iron at maximum temperature of 110°C / Bügeln bei max. 110°C
- **Nettoyage professionnel à sec, processus normal**
Professional dry cleaning, normal process / Chemische Reinigung möglich
- **Pas de séchage en tambour**
Do not tumble dry / Kein Wäschetrockner

Caractéristiques

Characteristics / Beschreibung

Valeurs / Values / Daten

Normes / Norms / Norm

Poids Weight / Gewicht

200 g/m²

Laize Width / Breite

140 & 280 cm

Classement

Certification / Brandklasse

**M I
CLASSE I**

IMO

PASS

**NF P 92 503-504-505
EN 13773**

FTP code (2010)
annex I part 7 CLASS 3

Caractéristiques

Characteristics / Beschreibung

Chaîne Warp / Kette

Trame Weft / Schuss

Unités Units / Einheit

Unités Units / Einheit

Résistance rupture

Breaking strength / Reißfestigkeit

140

91

daN

Iso 13934-I

**Allongement
à la rupture**

Elongation at break / Bruchfestigkeit

27

29

mm

Iso 13934-I

Solidité lumière aux UV

UV light-resistance / Lichtechtheit

6

-

Class/8

Iso 105 B02

Stabilité dimensionnelle

Dimensional stability / Formstabilität

-2

-1

%

Iso 5077

VALEURS

/ Values / Werte

Réflexion

Reflection / Reflektion

Solaire
Solar / Solarwerte
Lumière
Light / Lichtwerte

Coloris clairs

56 %

Coloris foncés

31 %

Normes / Norms / Norm

Absorption

Absorption / Aufnahme

Solaire
Solar / Solarwerte
Lumière
Light / Lichtwerte

12 %

51 %

15 %

95 %

DIN EN 410 201 I

Transmission

Transmission / Übertragung

Solaire
Solar / Solarwerte
Lumière
Light / Lichtwerte
UV

32 %

18 %

29 %

3 %

12 %

3 %

g_t / F_c

g_t⁽¹⁾

42 %

52 %

F_c⁽²⁾

60 %

74 %

DIN EN 13363

DIN EN 14501

Acoustique

Acoustics / Akustik

La valeur NRC obtenue caractérise les capacités d'un tissu à laisser passer les ondes sonores. Un coefficient NRC proche de 0 caractérise les tissus laissant passer ou perturbant très faiblement le son ; il sera alors conseillé, par exemple, pour un revêtement de panneau acoustique. A la différence un coefficient NRC proche de 1 caractérisera un tissu absorbant ou perturbant très fortement par réflexion les ondes sonores. Il sera alors conseillé, par exemple, pour améliorer les performances acoustiques d'une pièce suivant les spécifications attendues.

"The NRC value shows the ability of the sound waves to go through the fabric. A NRC close to 0 describes a fabric with low absorption effect; for instance, it may be used in an acoustic panel covering. On the contrary, a NRC close to 1 describes a fabric with high disturbing sound effect such like sound absorption or reflexion, it may be used to enhance the sound performances of a room according to expected acoustic requirements."

Coefficient moyen de réduction sonore (NRC)* en alpha sabine calculé selon la norme EN ISO 354 : **0,39**
"Noise Reduction Coefficient in alpha sabine measured and calculated as per the norm EN ISO 354: **0,39**"

Echantillon testé selon la norme DIN EN 410 2011 fixant les méthodes de mesures et de calcul en référence à la norme EN 13 363 - 1

Sample tested in accordance with DIN EN 410 2011 norm outlining the methods of measurement and calculations in reference to the norms EN 13 363 -1

(1) g_v = 0,70 = Facteur solaire du vitrage de référence. Double vitrage isolant faiblement émissif dont le facteur de transmission thermique du vitrage seul est U = 1,6 W/m²K.

(1) g_v = 0,70 = Solar factor of reference windows (c), low emission double-glazed argon-filled window (thermal transmission factor U = 1,6 W/m²K).

(2) F_c = facteur obscurcissement F_c des matériaux de protection solaire selon la norme DIN EN 14501.

(2) F_c = Darkening factor for solar protection materials as per the norm DIN EN 14501.

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / All given values are indicative / Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben